


■ ultrametal Eisen FL rapid #2457

Produktbeschreibung

Ultrametal Eisen FL rapid ist ein hochwertiger zweikomponenten Polymer-Werkstoff zur Reparatur und Ausbesserung von Metallen. Das lösemittelfrei Epoxidharzsystem weist eine hohe Chemikalienbeständigkeit auf und korrodiert nicht.



Eigenschaften

- Bearbeitbar wie Metall: feilen, fräsen, drehen, bohren
- Perfekter Metallcharakter da bis zu 90% metallische Füllstoffe enthalten sind
- Keine Schrumpfung, somit ideal einsetzbar auf großen Flächen
- Lange Topfzeit
- Hohe mechanische Festigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Typische Anwendung

- Beschichtung von Pumpen, Behältern und Wärmetauschern
- Achsen- und Wellentemperaturen
- Wartung und Reparatur aller Metallteile
- Sanierungsprojekte

Packungsgrößen

Artikel

250g

Beschreibung

Sondergrößen auf Anfrage.

Produktdaten Anlieferzustand

Farbton Komponente A (Harz)

Grau

Lagerfähigkeit	Im originalen, ungeöffneten Behälter trocken und frostfrei lagern. Haltbarkeit 24 Monate. Vor direkter Sonnenstrahlung schützen. Höhere Temperaturen reduzieren die Lagerfähigkeit.
Dichte	Spez. Gewicht [g/cm ³] 2,3
Mischverhältnis Harz / Härter [Volumen]	#2453A zu #2450 67 : 33
Topfzeit	bei (+20°C) 100g beträgt die Topfzeit 45 bis 55min
Aushärtung (volle Belastung) [chemisch]	Die behandelte Fläche können nach 18 Stunden für leichte Belastung verwendet werden. Nach 24 Stunden ist die Fläche vollständig ausgehärtet und für volle Belastung verwendbar.
[Std.] Mechanische Bearbeitung (+20°C)	nach 24
[Tagen] Volle chemische Beständigkeit nach	7

Produktdaten (ausreagiertes Produkt)

Druckfestigkeit	120 N/mm ²
Härte	85
Temperaturbeständigkeit (permanent)	160 °C
Farbe	Schwarz
Geruch	Werteintragung
Porengröße	Werteintragung mm

Aufbewahrung / Haltbarkeit

Im original, ungeöffneten Behälter trocken, kühl und frostfrei lagern. Haltbarkeit 24 Monate. Vor

direkter Sonneneinstrahlung schützen. Höhere Temperaturen reduzieren die Lagerfähigkeit.

Vorbereitung / Oberflächenbeschaffenheit

Haftungsflächen aufräumen und mit DIAMANT Reiniger säubern. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein.

Mischen

Die Härteflüssigkeit (#2451) im angegebenen Mischungsverhältnis auf die Harzkomponente (#2453A) gießen. Manuell mit dem Spachtel oder maschinell (Propeller-Mixer, bei 125 U/Min für 2 Min.) so lange mischen, bis der Härter sich vollständig mit dem zähflüssigen Harz vermischt hat. An den Wänden und Boden des Behälters haftendes Material muss durch Ablösung mit geeignetem Werkzeug dem Mischvorgang beigefügt werden. Das Material sollte unmittelbar nach dem Mischvorgang angewendet werden.

Entsorgung

Nicht verbrauchtes Restmaterial aus dem Dosen kann, wenn es im richtigen Mischungsverhältnis gemischt wurde und vollständig ausgehärtet ist, normal entsorgt werden (EAKV 170203). Unvermishtes Material muss als chemischer Abfall entsorgt werden (EAKV 080111). Bei Buchung des Diamant Serviceteams wird Abfall von uns entsorgt.

Sicherheitsdatenblatt

Bitte lesen Sie vor der Verarbeitung des Produktes das entsprechende Sicherheitsdatenblatt. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie tagesaktuell auf Anfrage über info@diamant-polymer.de oder telefonisch unter +49-2166-98360.

DIAMANT garantiert die Produkteigenschaften, solange diese nach den hier aufgeführten Vorgaben gelagert und angewendet werden. DIAMANT übernimmt keine Verantwortung für die Verarbeitung des Materials. Für weitere Fragen stehen ihnen unsere Techniker gerne zur Verfügung.

Werteintragung

Haftungsausschluss

Das Folgende ersetzt die Dokumente des Käufers. Der Verkäufer übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung, einschließlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Auch wenn die Hinweise und Angaben in dieser Druckschrift auf unseren eigenen Ergebnissen basieren und als zuverlässig gelten, können wir keine Verantwortung bezüglich der Eignung oder der Resultate bei der Weiterverarbeitung der hierin beschriebenen Produkte übernehmen.

Ebenso lehnen wir jede Verantwortung für Verluste oder Schäden ab, die direkt oder indirekt durch die Verarbeitung unserer Produkte verursacht werden. Der Verarbeiter ist verpflichtet vor Gebrauch der

beschriebenen Produkte die Qualität, Sicherheit und andere relevante Eigenschaften durch eigene Versuche abzusichern. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das alleinige Rechtsmittel des Käufers und die alleinige Haftung des Verkäufers für etwaige Ansprüche sind der Kaufpreis des Käufers. Kein Hinweis in dieser Druckschrift darf als Anreiz, Empfehlung oder Erlaubnis aufgefasst werden, bestehende Schutzrechte zu missachten. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen